

1.834.1800

## SOFT PLUS (STOPPER 1800)

### ПОЛІЕФІРНА ШПАКЛІВКА

#### ОПИС ПРОДУКТУ

Soft Plus (Stopper 1800) - це високоякісна поліефірна шпаклівка, що постачається в комплекті з затвердником. Soft Plus дуже швидко сохне та рівно наноситься на поверхню, легко приймає форму, не стікає зі шпателя, легко та швидко шліфується. Завдяки своїй збалансованій структурі, вона підходить як для багат шарового нанесення на невеликі ділянки, так і для нанесення товстим шаром, повністю заповнюючи нерівності.

#### ПОВЕРХНІ

- Чистий голий метал, знежирений та відшліфований
- Скловолокно та гелькоут, відшліфовані
- Відшліфовані лакофарбові покриття у хорошому стані (окрім термопластичних покриттів)

#### ПІДГОТОВКА

Обробити антисиліконовим знежирювачем 3600. Старі пофарбовані поверхні відшліфувати абразивом зернистістю P80.

#### ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ

<b>За вагою</b>	
Soft Plus (Stopper 1800)	100 г
Затвердник 2303 / 2400	2 г
<b>Життєздатність суміші</b>	4-7 хв

#### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Не наносити на фосфатуючий ґрунт Escorpos, термопластичні покриття або покриття, чутливі до розчинників. При необхідності нанесення Soft Plus на поверхні з даними типами покриттів, видаліть їх з ремонтваної ділянки. Намагайтеся не виходити зі шпаклівкою за її краї.

**Увага:** Взимку, з метою скорочення часу сушіння, необхідно збільшити пропорцію для змішування до 3%. Перемішувати матеріал із затвердником доти, поки не зникне характерний червоний колір. Не перевищувати вказаної кількості затвердника, щоб уникнути зміни кольору емалі та виникнення дефектів покриття.

#### НАНЕСЕННЯ

Кількість шарів	1 або більше
Рекомендована товщина	200-800 мкм

Максимальна товщина	1000 мкм
---------------------	----------

## СУШІННЯ

---

При 20°C	15 хв
При 10°C	25 хв
ІЧ-сушіння (середньохвильове)	10 хв
ІЧ-сушіння (короткохвильове)	5 хв

## ШЛІФУВАННЯ

---

Тільки сухе шліфування.

При використанні з ґрунтом-наповнювачем MS Filler 4:1:	Перший шар - P80 Другий шар - P120-P220
Прилегла поверхня:	P320-P400